

DEFINICIÓN



Barniz acrílico de alto contenido en sólidos. Destaca por su facilidad de uso ofreciendo a la vez altos niveles de acabado, siendo apto tanto para reparaciones parciales como completas.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Naturaleza:	Acrílico 2K	
Color:	Incoloro	
Peso específico:	1,0 kg/l a 20°C	
Viscosidad CF/4:	18,5" a 20°C	
Espesor film seco:	45 micras 2 capas	
Rendimiento:	9-10 m ² /l	
Residuo seco:	49 %	UNIX 50 2:1 HS
	44 %	Aplicación (100:50:5 vol)
	43 %	Aplicación (100:50:10 vol)
VOC:	486 g/L	Unix 50
	544 g/l	Aplicación (100:50:5 vol)
	554 g/L	Aplicación (100:50:10 vol)

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

G5004/C354 Catalizador lento	S321 Disolvente rápido
G5005/C355 Catalizador standard	S322 Disolvente standard
C5006/C356 Catalizador rápido	S324 Disolvente lento

T° (°C)			
	Catalizador	Catalizador	Disolvente recomendado
< 18	G5006/C356	G5006/C356	S321 – S322
18 - 25	G5005- G5006/C355- C356	G5005/C355	S322 – S324
> 25	G5005/C355	G5004/C354	S322 – S324

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Se requiere un flash off de 15-20 minutos entre la capa base y la aplicación del UNIX 50.

PROPORCIÓN MEZCLA

UNIX 50						
G5004	100:50:5-10 Volumen	2 : 1	18,5" F/4	20°C		
G5005	100:49:5-10 Peso			5h		5'
G5006				4h		
C354	100:33:20-25 Volumen	3 : 1	18,5" F/4	20°C		
C355	100:34:20-25 Peso			5h		5'
C356				4h		

MÉTODO DE APLICACIÓN

	mm	bar	cm		
	1,2-1,4	2-3	15 - 20	2	5'
	1,3-1,5	4	15 - 20		
	1,2-1,3	2	10		

SECADO

20° C

G5004/ C354	25'	5h	6h	24h	24h
G5005/ C355	20'	5h	6h	24h	24h
G5006/ C356	15'	4h	5h	24h	24h

60° C

G5004/C354	40'
G5005/C355	30'
G5006/C356	20'

OBSERVACIONES

La humedad altera los componentes del UNIX 50 y por lo tanto el equipo de aplicación debe estar absolutamente seco.

Cerrar inmediatamente el envase de catalizador después de su utilización.

En condiciones de humedad relativa superior al 70% y/o temperaturas inferiores a +10°C se recomienda secado a 60°C.

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Limpiar con disolvente de limpieza antes del endurecimiento del producto.

SEGURIDAD

Consultar la etiqueta del producto. Para más información consultar la ficha de seguridad. Respetar las directivas de seguridad e higiene en el trabajo así como las de eliminación de residuos.

ALMACENAJE

Mantener en lugar fresco y ventilado evitando la exposición directa a la luz solar. Conservar entre +5°C y +30°C.

GARANTÍA

Un año en embalaje original no abierto.

Estos productos son sólo para uso profesional. Debe consultarse la Ficha de Datos de Seguridad antes de utilizarlo y observarse los avisos de precaución que aparecen en los envases de los productos. Su uso correcto, acorde a su finalidad y respetando sus datos técnicos y de seguridad, proporcionados en estos documentos, es responsabilidad única y exclusiva del usuario. ROBERLO S.A.U declina cualquier responsabilidad debido al uso incorrecto de cualquier producto.

La información incluida en esta documentación se basa en nuestro conocimiento científico y técnico en la fecha de su emisión. ROBERLO S.A.U se reserva el derecho a modificar y/o discontinuar toda o parte de la información en cualquier momento y sin previo aviso. Es responsabilidad del usuario verificar la actualización de la información. La última versión de este documento reemplaza todas las versiones anteriores.

Todas las cláusulas incluidas en este documento son aplicables a cualquier cambio o modificación futura.

Para cualquier información técnica adicional consulte con nuestro Servicio de Atención al Cliente o nuestro Departamento Técnico.

UNIX 50

HS CLEAR COAT

E93